

RESINA CRAFTSMAN

Resina Craftsman Una especie de resina de alta precisión dedicada a la impresión de kits de garaje y modelos de joyería. La resina presenta una deformación incómoda, baja contracción y alta precisión, lo que garantiza la restauración precisa del modelo.

ASPECTOS TÉCNICOS

Viscosity: 150-250 MPa-s (NDJ-8S)
Longitud de onda absorción: 150-250 MPa-s
Densidad: 1.05-1.25 g/cm³
Modulo de Ifexión: 1.882- 2.385 Gpa
Fuerza Flexible: 59- 70 Mpa
Temperatura de distorsión de calor: 60°C
Expansión térmica: 95* E-6
Contracción volumétrica: 3.72-4.24 %
Contracción lineal: 1.05-1.35%
Fuerza de Tensión: 36-52 MPa
Módulo de tracción: 1.779-2.385GPa
Resistencia a la tracción: 11%-20%
Dureza de la orilla: 80D
Resistencia al impacto: 44-49j/m
Tiempo de exposició: 20-80 s



COLORES: 

DETALLES CON PRESIÓN

- Capaz de restaurar la textura fina de los modelos, incluso los poros de la piel, un contorno claro y una imagen vívida.
- La textura de sus impresiones es más delicada y libre de reprocesamiento en comparación con los modelos impresos.